

### 经典高水洗分散染料

- ★ 具有极佳的染色坚牢度，尤其是水洗牢度
- ★ 较高的升华牢度
- ★ 适用于涤氨混纺织物

Disper (涤纶纤维)		染色深度 %	升华牢度 (180°C 30 秒)	水洗牢度			日晒牢度	pH 范围
				棉	锦纶	涤纶		
	Disper Yellow XFN 分散 黄 XFN	1.0	4	4-5	4-5	4-5	7	3.5-5.5
	Disper G.Yellow XFN 分散 金黄 XFN	1.0	4-5	4-5	4-5	4-5	6-7	3.5-9.0
	Disper Orange XFN 分散 橙 XFN	1.0	4-5	4-5	4-5	4-5	5-6	3.5-4.5
	Disper Pink XFN 分散 粉红 XFN	1.0	5	5	4-5	5	6	3.0-5.5
	Disper Red XFN 分散 红 XFN	1.0	5	5	4-5	5	6	3.0-5.5
	Disper Scarlet XFN 分散 大红 XFN	1.0	4	4-5	4-5	4-5	3-4	3.0-8.0
	Disper Rubine XFN 分散 红玉 XFN	1.0	4	4-5	4-5	4-5	5-6	3.0-4.5
	Disper Blue XFN 分散 蓝 XFN	1.0	4-5	4-5	4	4	5	3.0-4.5
	Disper Dark Blue XFN 分散 深蓝 XFN	1.0	5	4-5	4	4-5	4-5	3.0-5.0
	Disper Black XFN 分散 黑 XFN	2.0	4	4-5	4	4-5	4-5	3.0-5.0

注： 1. 水洗牢度：ISO 105-C03  
日晒牢度：ISO 105-B02 Xenon  
升华牢度：ISO 105-P01 30 秒 180°C

2. 以上牢度数据为相应深度在涤纶布上所测得，供参考

SK

First Floor ,No. 58, Lane 118, Suide Road, Putuo District, Shanghai  
Tel:021-54241271 Fax:021-54241272




扫描全能王 创建

## 分散高水洗 染料在浸染上的推荐

Material 布种: 100% Polyester 涤纶

Liquor Ratio 浴比: 1:15

Dyeing Curve 染色工艺:



注：配方中含有：蓝，深蓝染色时均需要加抗氧化剂 Con P-NR。

后处理：

冷水洗 5 分钟

温水洗 5 分钟

还原清洗：

5cc/l 烧碱 (38°Be')

2g/l 保险粉

3g/l 清洗剂 QWA

80°C-50°C × 10 分钟

温水洗 5 分钟

冷水洗和烘干

**SK**

First Floor ,No. 58, Lane 118, Suide Road, Putuo District, Shanghai

Tel:021-54241271 Fax:021-54241272



扫描全能王 创建